



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА**  
**ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028. тел.067-54-81-620, E-mail: rivneocdc@gmail.com, Web: <http://rv.edc.gov.ua/>,  
код СДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована

Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,  
атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Заступник генерального директора з**  
**впровадження системи управління якістю**

**Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ**

« 24 » червня 2026 року



**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №901**  
**«24» червня 2026 року**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замовник, юридична адреса                  | ТОВ «Свиспан Лімітед», Україна, Рівненська область,<br>м. Костопіль, вул. Степанська, 9                                                                                                                                                                                                                        |
| Фактична адреса                            | Україна, Рівненська область, місто Костопіль,<br>вул. Степанська, 9                                                                                                                                                                                                                                            |
| Об'єкт випробувань                         | Плита деревинно-стружкова Е-1 товщиною 18 мм<br>(закромкована повністю) згідно ТУ У 16.2-32358806-009:2026<br>(EN-312)                                                                                                                                                                                         |
| Дата виготовлення                          | 27.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Партія                                     | 3322 шт./301 м <sup>3</sup> від 15.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Виробник/походження зразка                 | ТОВ «Свиспан Лімітед», Україна                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дата одержання об'єкту(ів)<br>випробування | 25.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата(и) проведення випробування            | 25.03.2026 – 24.06.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мета випробування                          | Визначити рівні міграції хімічних речовин відповідно до вимог<br>ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні<br>матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у<br>будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»,<br>одориметричні показники відповідно до вимог Інструкції<br>№6035 А-91. |

**Санітарно — хімічні дослідження**  
**Реєстраційний номер зразка 635/02/01/91**

**Умови проведення випробування:**  $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , відносна вологість 67%, атм. тиск 746-748 мм. рт. ст., насиченість  $0,4\text{м}^2/\text{м}^3$  експозиція 1 доба

| Назва показників, одиниці вимірювання                    | Нормативне значення (МДР) | Результати випробувань | Позначення НД на метод випробувань | Невизначеність вимірювання | Відмітка про відповідність |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>Одориметричні показники:</i>                          |                           |                        |                                    |                            |                            |
| Запах зразка, бали                                       | Не > 2                    | 2                      | Інструкція №6035 А-91              | Не визначалась             | Відповідає                 |
| <i>Повітряне модельне середовище:</i>                    |                           |                        |                                    |                            |                            |
| Фенол $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>        | 0,003                     | < 0,003                | РСН 265-74                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Фенол $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>        | 0,003                     | < 0,003                | РСН 265-74                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Формальдегід $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup> | 0,01                      | 0,0056                 | МВ 3900-85                         | $\pm 0,0005$               | Відповідає                 |
| Формальдегід $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup> | 0,01                      | 0,0084                 | МВ 3900-85                         | $\pm 0,0006$               | Відповідає                 |
| Метанол $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>      | 0,5                       | 0,257                  | МВ 1674-77                         | $\pm 0,02$                 | Відповідає                 |
| Метанол $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>      | 0,5                       | 0,389                  | МВ 1674-77                         | $\pm 0,02$                 | Відповідає                 |
| Аміак $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>        | 0,04                      | 0,026                  | РСН 265-74                         | $\pm 0,002$                | Відповідає                 |
| Аміак $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>        | 0,04                      | 0,036                  | РСН 265-74                         | $\pm 0,002$                | Відповідає                 |
| Ацетон $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>       | 0,35                      | < 0,1                  | МВ1648-77                          | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Ацетон $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>       | 0,35                      | < 0,1                  | МВ1648-77                          | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Толуол $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>       | 0,6                       | < 0,1                  | МВ 1330-75                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Толуол $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>       | 0,6                       | < 0,1                  | МВ 1330-75                         | Не визначалась             | Відповідає                 |

**Висновок за результатами випробувань:** Досліджений зразок за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», Інструкції №6035 А-91.

**Примітки:**

Результати випробувань поширюються виключно на досліджуваний зразок у стані, в якому його було надано до ВЛ.

При відборі та оформленні зразків (а) (проб), у встановленому законодавством порядку, уповноваженим представником, результат випробування стосується партії, від якої було здійснено відбір.

Протокол випробувань не підлягає повному або частковому відтворенню, тиражуванню чи розповсюдженню як офіційний документ без письмового дозволу ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

Увага! Копії дійсні тільки після додаткового затвердження підписом та печаткою відповідальної особи ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

\* - об'єкт, НД та метод випробувань не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

\*\*- розширена невизначеність вимірювання – це фактичне значення, виражене в одиницях вимірюваної величини, отримане шляхом множення стандартних невизначеностей на фактор покриття  $k=2$ , що передбачає нормальний розподіл невизначеності і приблизно відповідає 95% ймовірності покриття, розраховується виключно на вимогу Замовника послуги.

\*\*\*- показник не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

Правило прийняття рішення про відповідність узгоджено із замовником.

**Відповідальні виконавці:**

**Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб**  
 протокол лабораторних випробувань перевірів

 **Наталія СЕДЛЯР**

**Завідувач токсикологічної лабораторії**

 **Людмила ЛЕЛЯХ**



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА**  
**ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620, E-mail: rivneocdc@gmail.com, Web: <http://rv.edc.gov.ua/>,  
код СДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована  
Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,  
атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Заступник генерального директора з  
впровадження системи управління якістю**

**Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ**

**« 24 » червня 2026 року**



**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №899**  
**«24» червня 2026 року**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замовник, юридична адреса               | ТОВ «Свиспан Лімітед», Україна, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Степанська, 9                                                                                                                                                                                                            |
| Фактична адреса                         | Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вул. Степанська, 9                                                                                                                                                                                                                                |
| Об'єкт випробувань                      | Плита деревинно-стружкова ламінована Е-1 «Чорниця» товщиною 18 мм (закромкована повністю) згідно ТУ У 20.2-32358806-006:2009                                                                                                                                                                    |
| Дата виготовлення                       | 27.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Партія                                  | 112 шт./10,14 м <sup>3</sup> від 27.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Виробник/походження зразка              | ТОВ «Свиспан Лімітед», Україна                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата одержання об'єкту(ів) випробування | 25.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата(и) проведення випробування         | 25.03.2026 – 24.06.2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мета випробування                       | Визначити рівні міграції хімічних речовин відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», одориметричні показники відповідно до вимог Інструкції №6035 А-91. |

**Санітарно — хімічні дослідження**  
**Реєстраційний номер зразка 633/02/01/89**

**Умови проведення випробування:** t 20°C, відносна вологість 67%, атм. тиск 740-742 мм. рт. ст., насиченість 0,4м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup> експозиція 1 доба

| Назва показників, одиниці вимірювання  | Нормативне значення (МДР) | Результати випробувань | Позначення НД на метод випробувань | Невизначеність вимірювання | Відмітка про відповідність |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>Одориметричні показники:</i>        |                           |                        |                                    |                            |                            |
| Запах зразка, бали                     | Не > 2                    | 1                      | Інструкція №6035 А-91              | Не визначалась             | Відповідає                 |
| <i>Повітряне модельне середовище:</i>  |                           |                        |                                    |                            |                            |
| Фенол t 20°C, мг/м <sup>3</sup>        | 0,003                     | < 0,003                | РСН 265-74                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Фенол t 40°C, мг/м <sup>3</sup>        | 0,003                     | < 0,003                | РСН 265-74                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Формальдегід t 20°C, мг/м <sup>3</sup> | 0,003                     | < 0,003                | МВ 3900-85                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Формальдегід t 40°C, мг/м <sup>3</sup> | 0,003                     | < 0,003                | МВ 3900-85                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Метанол t 20°C, мг/м <sup>3</sup>      | 0,5                       | < 0,2                  | МВ 1674-77                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Метанол t 40°C, мг/м <sup>3</sup>      | 0,5                       | < 0,2                  | МВ 1674-77                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Аміак t 20°C, мг/м <sup>3</sup>        | 0,04                      | < 0,02                 | РСН 265-74                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Аміак t 40°C, мг/м <sup>3</sup>        | 0,04                      | < 0,02                 | РСН 265-74                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Ацетон t 20°C, мг/м <sup>3</sup>       | 0,35                      | < 0,1                  | МВ1648-77                          | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Ацетон t 40°C, мг/м <sup>3</sup>       | 0,35                      | < 0,1                  | МВ1648-77                          | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Толуол t 20°C, мг/м <sup>3</sup>       | 0,6                       | < 0,1                  | МВ 1330-75                         | Не визначалась             | Відповідає                 |
| Толуол t 40°C, мг/м <sup>3</sup>       | 0,6                       | < 0,1                  | МВ 1330-75                         | Не визначалась             | Відповідає                 |

**Висновок за результатами випробувань:** Досліджений зразок за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», Інструкції №6035 А-91.

**Примітки:**

Результати випробувань поширюються виключно на досліджуваний зразок у стані, в якому його було надано до ВЛ.

При відборі та оформленні зразків (а) (проб), у встановленому законодавством порядку, уповноваженим представником, результат випробування стосується партії, від якої було здійснено відбір.

Протокол випробувань не підлягає повному або частковому відтворенню, тиражуванню чи розповсюдженню як офіційний документ без письмового дозволу ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

Увага! Копії дійсні тільки після додаткового затвердження підписом та печаткою відповідальної особи ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

\* - об'єкт, НД та метод випробувань не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

\*\* - розширена невизначеність вимірювання – це фактичне значення, виражене в одиницях вимірюваної величини, отримане шляхом множення стандартних невизначеностей на фактор покриття k=2, що передбачає нормальний розподіл невизначеності і приблизно відповідає 95% ймовірності покриття, розраховується виключно на вимогу Замовника послуги.

\*\*\* - показник не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

Правило прийняття рішення про відповідність узгоджено із замовником.

**Відповідальні виконавці:**

**Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб**  
протокол лабораторних випробувань перевірив

 **Наталія СЕДЛЯР**

**Завідувач токсикологічної лабораторії**

 **Людмила ЛЕЛЯХ**



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА**  
**ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел.067-54-81-620, E-mail: rivneocdc@gmail.com, Web: <http://rv.cdc.gov.ua/>,  
код ЄДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована  
Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,  
атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Заступник генерального директора з  
впровадження системи управління якістю**

**Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ**

« 24 » червня 2026 року



**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №900**  
**«24» червня 2026 року**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замовник, юридична адреса               | ТОВ «Свиспан Лімітед», Україна, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Степанська, 9                                                                                                                                                                                                            |
| Фактична адреса                         | Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вул. Степанська, 9                                                                                                                                                                                                                                |
| Об'єкт випробувань                      | Плита деревинно-стружкова ламінована Е-1 «Урбан лайт» товщиною 16 мм (закромкована повністю) згідно ТУ У 20.2-32358806-006:2009                                                                                                                                                                 |
| Дата виготовлення                       | 27.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Партія                                  | 384 шт./30,91 м <sup>3</sup> від 27.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Виробник/походження зразка              | ТОВ «Свиспан Лімітед», Україна                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата одержання об'єкту(ів) випробування | 25.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата(и) проведення випробування         | 25.03.2026 – 24.06.2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мета випробування                       | Визначити рівні міграції хімічних речовин відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», одориметричні показники відповідно до вимог Інструкції №6035 А-91. |

**Санітарно — хімічні дослідження**  
**Ресстраційний номер зразка 634/02/01/90**

**Умови проведення випробування:**  $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , відносна вологість 67%, атм. тиск 742-746 мм. рт. ст., насиченість  $0,4\text{м}^2/\text{м}^3$   
експозиція 1 доба

| Назва показників,<br>одиниці вимірювання                    | Нормативне<br>значення<br>(МДР) | Результати<br>випробувань | Позначення<br>НД на метод<br>випробувань | Невизначеність<br>вимірювання | Відмітка<br>про<br>відповід-<br>ність |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Одориметричні показники:</i>                             |                                 |                           |                                          |                               |                                       |
| Запах зразка, бали                                          | Не > 2                          | 1                         | Інструкція<br>№6035 А-91                 | Не визначалась                | Відповідає                            |
| <i>Повітряне модельне середовище:</i>                       |                                 |                           |                                          |                               |                                       |
| Фенол $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>           | 0,003                           | < 0,003                   | РСН 265-74                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Фенол $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>           | 0,003                           | < 0,003                   | РСН 265-74                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Формальдегід $t\ 20^{\circ}\text{C}$ ,<br>мг/м <sup>3</sup> | 0,003                           | < 0,003                   | МВ 3900-85                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Формальдегід $t\ 40^{\circ}\text{C}$ ,<br>мг/м <sup>3</sup> | 0,003                           | < 0,003                   | МВ 3900-85                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Метанол $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>         | 0,5                             | < 0,2                     | МВ 1674-77                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Метанол $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>         | 0,5                             | < 0,2                     | МВ 1674-77                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Аміак $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>           | 0,04                            | < 0,02                    | РСН 265-74                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Аміак $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>           | 0,04                            | < 0,02                    | РСН 265-74                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Ацетон $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>          | 0,35                            | < 0,1                     | МВ1648-77                                | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Ацетон $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>          | 0,35                            | < 0,1                     | МВ1648-77                                | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Толуол $t\ 20^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>          | 0,6                             | < 0,1                     | МВ 1330-75                               | Не визначалась                | Відповідає                            |
| Толуол $t\ 40^{\circ}\text{C}$ , мг/м <sup>3</sup>          | 0,6                             | < 0,1                     | МВ 1330-75                               | Не визначалась                | Відповідає                            |

**Висновок за результатами випробувань:** Досліджений зразок за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», Інструкції №6035 А-91.

**Примітки:**

Результати випробувань поширюються виключно на досліджуваний зразок у стані, в якому його було надано до ВЛ.

При відборі та оформленні зразків (а) (проб), у встановленому законодавством порядку, уповноваженим представником, результат випробування стосується партії, від якої було здійснено відбір.

Протокол випробувань не підлягає повному або частковому відтворенню, тиражуванню чи розповсюдженню як офіційний документ без письмового дозволу ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

Увага! Копії дійсні тільки після додаткового затвердження підписом та печаткою відповідальної особи ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

\* - об'єкт, НД та метод випробувань не внесені до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

\*\*- розширена невизначеність вимірювання – це фактичне значення, виражене в одиницях вимірюваної величини, отримане шляхом множення стандартних невизначеностей на фактор покриття  $k=2$ , що передбачає нормальний розподіл невизначеності і приблизно відповідає 95% ймовірності покриття, розраховується виключно на вимогу Замовника послуги.

\*\*\*- показник не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

Правило прийняття рішення про відповідність узгоджено із замовником.

**Відповідальні виконавці:**

**Завідувач відділу епідеміологічного нагляду  
та профілактики неінфекційних хвороб**  
протокол лабораторних випробувань перевірів

 **Наталія СЕДЛЯР**

**Завідувач токсикологічної лабораторії**

 **Людмила ЛЕЛЯХ**